

بتن ریزی در هوای گرم

در مواردی که دمای بتن در زمان ریزی بیش از 32 درجه سلیپیوس باشد و دمای محیط بیشتر از 30 درجه سلیپیوس و رطوبت نسبی کمتر از 70 درصد باشد، شرایط هوای گرم حاکم است و الزامات این بخش باید در ساخت بتن و بتن ریزی و عمل آوری آن رعایت شود:

نوصیه: اگر در طول مدت شباهه روز، شرایطی فراهم نمی‌شود که هوای گرم محسوب نمی‌شود و یا از شدت هوای گرم کاسته می‌گردد، نوصیه نمی‌شود که در آن زمان اقدام به بتن ریزی گردد.

الف- الزامات مربوط به مراحل ساخت مخلوط بتن:

- برای کلهش دمای بتن لازم است از روش‌های پیشگیرانه جهت جلوگیری از افزایش دمای اولیه مصالح استفاده نمود. همچنین میتوان نسبت به خنک کردن مصالح مصرفی اقدام کرد. آسان ترین روش استفاده از آب سرد و یا یخ در مخلوط بتن است.

در مواردی با استفاده از آب سرد نتوان دمای مخلوط بتن را تا حد مورد نظر کلهش، داد میتوان تا 75 درصد آب مورد نیاز برای مخلوط را با تراشه یخ یا یخ پولکی جایگزین کرد. در انتهای عملیات مخلوط کردن بتن نباید یخی در بتن باقی مانده باشد.

- (استفاده از آب سرد میتواند دمای بتن را تا حدود 4 درجه کلهش دهد. اثر کلهش دمای مخلوط با استفاده از یخ به صورت مستقیم تا حدود 10 درجه سلیپیوس است.)

- استفاده از سیمان پرتلند با حرارت زایی کم
- جلایگزین کردن بخشی از سیمان با مواد افزودنی معدنی
- رنگ آمیزی سفید یا عایق بندی سیلو های سیمان و سنگدانه ها و مخازن آب
- نگهداری کیسه های سیمان در انبارهای سریوشیده
- کلهش دمای لبزارها و تجهیزات با پاشیدن آب سرد بر آنها
- برای خنک کردن مخلوط کن می‌توان با ریختن آب بر سطح بیرونی یا درونی مخلوط کن اقدام نمود. اما در هنگام ساخت مخلوط بتن نباید آب اضافی در مخلوط کن موجود باشد
- برای جبران افت اسلامپ نباید بیشتر از مقدار آب طرح مخلوط بتن، آب دیگری اضافه شود. میتوان از مواد کندگیر یا روان کننده آب که خاصیت کندگیری دارد استفاده کرد.
- مدت انتقال بتن با کامیون مخلوط کن تا تمام تخلیه بتن از کامیون نباید از یک ساعت بیشتر شود.



ISIRI

8451

1 st. Edition

جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران

۸۴۵۱

چاپ اول

بتن - اختلاط و حمل در کارگاه -

آیین کار

۱۴- شرایط آب و هواي

۱۴-۱ هواي گرده

شرایط باید به گونه ای باشد که در زمان بتن ریزی دمای بتن بیشتر از ۲۰ درجه سلسیوس و دمای محیط بیشتر از ۲۸ درجه سلسیوس نباشد. در صورت تابش شدید و طولانی مدت آفتاب می توان درجه حرارت ابزار و تجهیزات اختلاط، حمل و انتقال را با پاشیدن آب خنک و تمیز کاهش داد.

۱۴-۲ هواي سرد

۱۴-۲-۱ قبل از بتن ریزی وضعیت آب و هواي باید بررسی و پیش بینی شود.

۱۴-۲-۲ درجه حرارت بتن در زمان اختلاط و حمل هرگز کمتر از ۵ درجه سلسیوس نگردد.

۱۴-۲-۳ بتن ریزی بر روی سطوح یخ زده یا پوشیده از برف ممنوع می باشد.

۱۴-۲-۴ در شرایط درجه حرارت هوای کمتر از ۵ درجه سلسیوس و بدون یخ زدگی باید:

۱۴-۲-۴-۱ دمای بتن ریخته شده در محل بررسی شده و حداقل ۵ درجه سلسیوس و ترجیحاً ۱۰ درجه سلسیوس باشد. رعایت این نکته برای قطعات نازک و اعضای نمایان از اهمیت بیشتری برخوردار است.

۱۴-۲-۴-۲ سیمان مصرفی باید از نوع زودگیر و مطابق با استاندارد بند ۲-۲ باشد.

یادآوری: می توان از مواد افزودنی تسریع کننده زمان گیرش نیز استفاده نمود.